

Lakier do podłóg sportowych



Pall-X Sport

Jednoskładnikowy lakier wodny przeznaczony do lakierowania parkietów i podłóg sportowych

Obszar zastosowania:

Jednoskładnikowy lakier wodny przeznaczony do lakierowania bardzo silnie obciążonych drewnianych nawierzchni w obiektach sportowych.

Nadaje się do obróbki nawierzchniowej m.in.:

- Podłóg w obiektach sportowych

Wskazówka:

Przed zastosowaniem lakieru nawierzchniowego powierzchnię należy zawsze gruntować lakierem podkładowym w celu uniknięcia niekorzystnego bocznego sklejanie klepek parkietu.



Zalety produktu/Właściwości:

Dyspersyjny, jednoskładnikowy lakier nawierzchniowy do parkietu i podłóg drewnianych poddanych stałemu obciążeniu dynamicznemu i ciągłej zmianie wymiarów. Lakier cechuje się wymaganą ochroną przeciwpoślizgową i wysoką elastycznością.

- Produkt gotowy do użycia
- Nieskomplikowane zastosowanie
- Szybkie schnięcie
- Dobre właściwości wypełniające
- Wysoka elastyczność
- Dobra wytrzymałość na ścieranie
- Dobra ochrona przed poślizgiem (współczynnik poślizgowości pomiędzy 0,5 a 0,7)
- Nakładanie za pomocą wałka do lakierów
- GISCODE W3

Dane techniczne:

Forma opakowania:	Kanister z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	5 litrów
Okres przechowywania:	12 miesięcy
Kolor:	Biały
Zużycie na warstwę:	105-130 ml/m ²
Temperatura zastosowania:	Co najmniej 15°C przy podłodze
Możliwość wchodzenia:	Po ok. 1 godzinie *
Szlifowanie(matowienie):	Po upływie 3 godzin *
Ostateczne utwardzenie:	Po ok. 12 - 14 dniach *

* przy 20°C i warunkach normalnych

Pall-X Sport

Przygotowanie podłoża:

Obróbkę powierzchni można rozpocząć po całkowitym związaniu kleju. Powierzchnię należy wstępnie przeszlifować używając szlifierki bębnowej z założonym papierem o uziarnieniu 36 do 60. Następnie w razie potrzeby ewentualne szczeliny wypełnić produktem firmy Pallmann (Pall-X Kitt). Powierzchnię należy dokładnie wyszlifować papierem o uziarnieniu 100 (szlifierka bębnowa) i przy bardzo wysokich wymaganiach co do jakości powierzchni siatką o uziarnieniu 100 (szlifierka tałeczowa). Powierzchnia przed lakierowaniem musi być czysta, sucha i wolna od pyłu po wykonaniu ostatniego szlifowania oraz innych zanieczyszczeń. Następnie w zależności od rodzaju drewna oraz przeznaczenia należy zastosować odpowiedni lakier podkładowy firmy Pallmann. Powierzchni zagruntowanej lakierem podkładowym nie wolno pozostawić do schnięcia przez noc ani szlifować.

Obróbka:

1. Przed użyciem odczekać, aż materiał osiągnie temperaturę pokojową a następnie dobrze wstrząsnąć opakowanie. Zawartość należy przelać do czystego wiadra.
2. Za pomocą odpowiedniego wałka (do lakierów wodnych) równomiernie nałożyć lakier Pallmann Pall-X Sport. Pierwszą warstwę lakieru poczynając każdorazowo od brzegu pomieszczenia na przemian najpierw w poprzek a potem wzdłuż rysunku słoików. Kolejne nakładane pasy lakieru powinny na siebie zachodzić.
3. Po upływie czasu schnięcia ok. 3 godz. wykonać międzyszlif a następnie nanieść oznaczenia linii boisk.
4. Po wyschnięciu nałożyć 2-gą warstwę lakieru Pall-X Sport. Poczynając każdorazowo od brzegu pomieszczenia na przemian najpierw w poprzek a potem wzdłuż rysunku słoików. Kolejne nakładane pasy lakieru powinny na siebie zachodzić. W obiektach silnie obciążonych zaleca się położenie trzeciej warstwy lakieru.
5. Czas potrzebny do wyschnięcia przed wykonaniem szlifowania: ok. 3 godzin.
Czas schnięcia przy układzie trzech warstw lakieru:
 1. Pierwsza warstwa: ok. 90 min.
 2. Druga warstwa: ok. 3 godz.
6. Przed położeniem ostatniej warstwy lakieru zaleca się wykonanie międzyszlifu za pomocą siatki 100 - 120.
7. Narzędzia umyć wodą.

Zużycia:

Zalecana ilość lakieru na jedną warstwę: 105-130 ml/m²
Wydajność z 1 litra: 7-10 m²

Ważne wskazówki:

- Produkt zapakowany fabrycznie może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez 12 miesięcy. Należy chronić przed działaniem mrozu i temperaturami powyżej 40°C. Rozpoczęte opakowania należy niezwłocznie dobrze zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- Najlepsze warunki do zastosowania to temperatura 18-25°C, wilgotność względna powietrza <65 %. Niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają czas schnięcia, natomiast wyższa temperatura i niska wilgotność względna go skracają.
- W przypadku umiarkowanie obciążonych powierzchni dopuszcza się wejście na nią po wyschnięciu przez noc ostatniej warstwy lakieru.
- Świeżo polakierowanych powierzchni nie należy obciążać czy przykrywać urządzeniami sportowymi przed upływem 14 dni.
- Świeżo lakierowane powierzchnie należy konserwować za pomocą środka do pielęgnacji parkietu Pallmann-Finish Care Stop, lecz nie wcześniej niż po upływie 8-10 dni od położenia ostatniej warstwy lakieru.
- W celu zachowania parametrów antypoślizgowości podłogi sportowej konieczna jest regularna jej konserwacja za pomocą środka do pielęgnacji parkietu Pallmann-Finish Care Stop.
- Nie dopuszcza się do silnego oddziaływania wody na podłogę.
- W przypadku rzadko spotykanych gatunków drewna zasięgnąć porady technicznej.

Wskazówki BHP i ochrona środowiska:

GISCODE W3 lakiery wodne o zawartości rozpuszczalników poniżej 15%. Podczas ich stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń.

Usuwanie odpadów:

Resztki produktów należy w miarę możliwości zebrać i zużyć. Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Pozostałe, nieopróżnione opakowania jak również niezbrane resztki produktu należy traktować jak odpad specjalny. Opakowania zawierające związane resztki produktu stanowią odpad budowlany.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama oferowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie podczas ich stosowania nie może być przez nas zawsze szczegółowo zbadana. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków na budowie oraz od doboru Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta zastosowanej podłogi drewnianej.

Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne.

07.2003



Pallmann | Jedna z marek Uzin Utz AG

Uzin Polska Sp. z o.o. | ul. Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica

Telefon: +48 (0)76-850 79 50 | Fax: +48 (0)76-850 79 61

E-mail: biuro@uzin.pl | www.uzin.pl